

A leopard with a distinctive spotted pattern is perched on a thick tree branch. The leopard is looking towards the left of the frame. The background is filled with dense green foliage, creating a natural, jungle-like setting. The lighting is bright, highlighting the texture of the leopard's fur and the surrounding leaves.

InverLite<sup>MC</sup>

Affamé de performance

 **Cascades**

### Caractéristiques appréciées des clients

- Haute efficacité sur les chaînes d'emballage.
- Excellentes propriétés d'impression et résistance exceptionnelle.

### Particularités

- Conforme aux normes en vigueur pour l'emballage de produits alimentaires émises par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA).
- Carton multicouche cinq plis kraft à l'endos.
  - 100 % de fibres recyclées (minimum de 70 % de fibres postconsommation)
  - Recyclable et compostable
  - Procédé sans chlore

### Applications personnalisées

- Communiquez avec un représentant commercial ou avec notre service à la clientèle pour discuter des moyens d'adapter ce produit à vos exigences spécifiques.




100 % de contenu recyclé  
(70 % postconsommation)



Issu de forêts bien gérées  
SW-COC-000747  
© 1996 Forest Stewardship Council A.C

## Structure



## Fiche technique (cibles)

- Blancueur : 80
- ZDT : 40
- Humidité : 6,0 %
- Largeur de la machine : 148 po (3760 mm)

	350	400	450	500	550	600	650	700
Épaisseur (microns)								
Épaisseur (points)	.014	.016	.018	.020	.022	.024	.026	.028
Poids de base (gsm)	305	335	375	400	430	470	510	545
Poids de base (mpc)	63	69	77	82	88	96	104	112
Rigidité (sm unité taber)	125	165	220	285	360	440	530	645
Rigidité (st unité taber)	57	75	100	130	164	200	230	265

InverLite<sup>MC</sup> est produit à l'usine de Cascades Boxboard Group – Connecticut LLC.

	ArctiKoa <sup>MD</sup>	Conquest <sup>MD</sup>	InverFreez	InverKote <sup>MC</sup>	InverLite <sup>MC</sup>	Microcycle <sup>MD</sup>	Orford <sup>MD</sup>	Supercycle <sup>MD</sup>	Sylvacycle <sup>MD</sup>
Contenu recyclé	40 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %	50 %
* Résistance à la graisse		•					•	•	•
* Réf./congélation	•	•	•		•		•	•	•
Procédé sans chlore	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Postconsommation	40 %	60 %	60 %	60 %	70 %	35 %	60 %	83 %	35 %

\* Frais supplémentaires applicables

Mise à jour: 06/2009

Recto imprimé en quadrichromie (trame stochastique) et verni glacé de manière sélective. Verso imprimé en noir seulement. InverLite<sup>MC</sup> 400 microns/016 points. (01/09)